








Описание	Quickline Ready-Mixed Basecoat – простая в использовании, обладающая отличной укрывистостью акриловая базовая эмаль готовых цветов.		
Продукт и добавки	Эмаль: Разбавитель:	QB-xxxxxx Базовая эмаль Quickline готового цвета QS-5220 Разбавитель Quickline MS Стандартный	
Подложки	– Грунт Quickline QR-3400 – Старое покрытие (в хорошем состоянии)		
Подготовка	 Р400 и тоньше (сухое шлифование)	 Р800 (с водой)	
Смешивание	 Эмаль Quickline Basecoat QB-xxxxxx Разбавитель Quickline MS QS-5220 Стандартный Время жизни готовой смеси:	По объему: 1 часть 0.8 частей Не ограничено	
Краскопульт	 Стандартный: HVLP:	Сопло 1.4 – 1.8 мм, давление воздуха – 3 бара Сопло 1.2 – 1.5 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты	
Нанесение	 2 одинарных слоя + дымчатый слой для придания нужной ориентации металликам (при необходимости).		
Межслойная сушка	 3-5 мин. между слоями при 21°C		
Сушка	 10 – 20 мин. при 21°C перед нанесением лака		

Примечания:

Ремонт переходом:

Для эффективного выполнения ремонта переходом не требуется никаких дополнительных продуктов – при пониженном давлении (1.5 бар) нанесите разведенную в стандартной пропорции эмаль на предварительно подготовленную зону перехода легкими, «разбрасывающими» движениями краскопульты.

Лаки - для последующего покрытия эмали Quickline Basecoat рекомендуются прозрачные лаки Quickline HS QC-7400 или Quickline MS QC-7200.

Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя.

Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775